

# Плитка керамическая, глазурованная, фасадная

8,4x28,3x0,80 см / 12x36,5x0,80 см

ГОСТ 13996-93

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Норма	Результат теста	ГОСТ	Нормы отклонений
Измерение (L x W)				
1. Длина/Ширина	В пределах одного калибра	± 1 мм	ГОСТ 13996-93	± 1 %
2. Толщина	Допустимые отклонения от заводских значений	± 0.3 мм	ГОСТ 13996-93	± 1 %
Косоугольность	Не более 1мм	± 1 мм	ГОСТ 13996-93	Не более 2 мм
Кривизна лицевой поверхности	Не более 0.8 мм	± 0.8 мм	ГОСТ 13996-93	Не более 2 мм
Трещины	Не допускаются	0	ГОСТ 13996-93	Не допускаются
Физические свойства	Норма	Результат теста	ГОСТ	Нормы отклонений
Водопоглощение	Не более 5 %	± 5 %	ГОСТ 13996-93	2 - 9%
Прочность на изгиб	24 - 27 МПа	24 - 27 МПа	ГОСТ 13996-93	8 - 16 МПа
Морозостойкость	Более 50 циклов	< 50 ц	ГОСТ 13996-93	40 - 50 ц
Морозостойкость	Более 50 циклов	< 50 ц	ГОСТ 13996-93	40 - 50 ц
Химическая устойчивость	Соответствует ГОСТ 6787-2001	ГОСТ 6787-2001	ГОСТ 13996-93	Не регламентируется
Твердость поверхности, определяемая методом царапания по шкале Mohs	Минимальное индивидуальное значение	5	ГОСТ 13996-93	5
Глубина монтажной поверхности плитки	-	2,2 - 2,8 мм	ГОСТ 13996-93	До 2 мм
Удельная эффективная активность	-	227+19 Бк/кг	ГОСТ 30108-94	Не более 370 Бк/кг