

Инструкция клей NPRT

Универсальный водостойкий и морозостойкий клей NPRT применяется при монтаже и ремонте любых [резиновых накладок на ступени](#) и [резиновых рулонных покрытий](#), а также любых [накладных профилей](#) из сырого алюминия и профилей из окрашенного алюминия.

NPRT - универсальный водостойкий, атмосферостойкий и морозостойкий клей, с улучшенными свойствами адгезии к резине. Не содержит толуол, токсичные элементы и растворители наркотического действия. Изготавливается на основе синтетических каучуков, синтетических клеевых смол и модификаторов в смеси этилацетата и бензина-растворителя. Предназначен для внутренних и наружных работ. После застывания образует эластичный, высокопрочный клеевой шов черного или бежево-желтого цвета.

Рекомендуем для склеивания в любых сочетаниях следующих материалов: резины (особенно эффективен для приклеивания резин на основе натурального, стирольного и изопренового каучуков), термоэластопластов, , металлов, стекла, пластмасс (кроме пластифицированных), дерева, керамики и т.д. Как монтажный при склеивании полимерных материалов, содержащих в своем составе более 10 массовых частей пластификатора. Для приклеивания полиэтилена, пенополиэтилена, полипропилена.

Технические характеристики клея NPRT:

- Прочность: 2 кг/см;
- Время высыхания: от 5 мин до 2 часов (при температуре +20°C);
- Время полной готовности шва: 24 ч;
- Температура хранения: от -40°C до +40°C. При отрицательных температурах клей густеет и его необходимо передержать в температуре от +20°C до +40°C и перемешать;
- Температура эксплуатации: от -50°C до +60°C;
- Горючесть: Пожароопасный.

Приблизительный расход клея

на примере резиновых накладок и резиновых покрытий, и основания из керамической плитки или шлифованного бетона:

- резиновые накладки 25x75 см - 113 мл/шт (1 банка = 8 накладок);
- резиновые накладки 25x100 см - 150 мл/шт (1 банка = 6 накладок);

- резиновые накладки 25x120 см - 180 мл/шт (1 банка = 5 накладок);
- резиновые накладки 25x150 см - 120 мл/шт (1 банка = 4 накладки);
- резиновые накладки 30x75 см - 135 мл/шт (1 банка = 6 накладок);
- резиновые накладки 30x100 см - 180 мл/шт (1 банка = 5 накладок);
- резиновые накладки 30x120 см - 216 мл/шт (1 банка = 4 накладок);
- резиновые накладки 30x150 см - 270 мл/шт (1 банка = 3 накладки);
- резиновые покрытия Монетка, Елка, Шашки, Рифленка - 600 мл/кв. м.

Внимание! Клей NPRT хорошо сцепляется в случае ровных, с небольшим рельефом, оснований. Если поверхность имеет глубокий, часто повторяющийся рельеф, то сила приклеивания уменьшится. Пример такой поверхности - мозаичные полы, отличающиеся большим количеством швов между отдельными элементами мозаики. В таких случаях рекомендовано заполнение швов или выбор других клеев и способов монтажа.

Если основание имеет глубокий и часто встречающийся рельеф и планируете приклеить профили из сырого алюминия или профили из окрашенного алюминия, то рекомендуем использовать монтажный клей Момент "Мгновенная Хватка" MP-90 или Tytan Classic Fix Professional. За счет своей большей вязкости этот тип клеев может формировать более толстый клеевой слой и хорошо заполнять неровности поверхностей.

Подготовка поверхности

Поверхности зачистить, обеспылить, обезжирить и просушить.

Нанесение клея NPRT

Тщательно перемешать клей. Нанести при помощи кисти или ролика тонким слоем на склеиваемые поверхности, выдержать, в зависимости от пористости склеиваемых материалов, от 1 мин (для пористых материалов) до 10 мин (для плотных материалов), плотно сжать и оставить под нагрузкой на 24 ч. При склеивании сильно впитывающих клей материалов (например, тканей) клей следует наносить дважды с интервалом не менее 5 мин.

Разбавление клея NPRT производить этилацетатом.

Очистку производить этилацетатом.