

## Технические Характеристики Продукции

Департамент Качества

Серия

45,6X45,6 TEMPO BEIGE


Базовый Тип

Керамогранит Группа В1а

Технические Характеристики базовой плитки		Стандарты	Реквизиты	Соответствует спецификации
	Производственный размер	ISO 10545-2	± 0.6 %	Да
	Толщина		± 5 %	Да
	Прямолинейность сторон		± 0.5 %	Да
	Плоскостность поверхности		± 0.5 %	Да
	Ортогональность		± 0.5 %	
	Масса поглощаемой воды	ISO 10545-3	<0.5 %	Да
	Устойчивость к удару	ISO 10545-4	>1300 N	Да
	Модуль разрыва		>35 N/mm <sup>2</sup>	Да
	Морозостойкость	ISO 10545-12	Выдерживает	Да
	Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	9 * 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	Да

Качественные показатели поверхности		Стандарты	Реквизиты	Соответствует спецификации
	Противоскользящее покрытие	DIN-51130	R10	Да
		UNE-ENV-12633	Категория 3	Да
	Сопортивляемость истиранию (ПЭИ)	ISO 10545-7	4	Да
	Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	-	-
	Твердость поверхности (Шкала Мооса)	EN-101	5	Да
	Стойкость к кислотам и щелочам	ISO 10545-13	GLA/GLA	Да
	Устойчивость к образованию трещин	ISO 10545-11	Выдерживает	Да
	Сопортивляемость пятнам	ISO 10545-14	5	Да
	Качество поверхности	ISO 10545-2	> 95 %	Да

Продукция соответствует стандартам ИСО 13006

  
Директор департамента качества